INFORMACION TECNICA
ESMALTE & ANTICORROSIVO 2-1

Descripción

Está formulado con pigmentos y aditivos inhibidores de la corrosión, con buenas propiedades anticorrosivas y excelente adherencia sobre superficies metálicas, recomendado en sistema de pintados convencionales.

USOS

Hierro
Cemento
Fibrocemento
Metal

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto	*Líquido viscoso*
Vehículo	*Resina Alquìdica Media*
Proporción de mezcla	*Un solo componente*
Espesor de película recomendado	*3.75 mils*
Espesor de película recomendado	*1.80 mils*
Tiempo de secado al tacto	*1h..a 1½ h min. duro de 3 a 4 horas*
Color	*Según cartas de colores*
Acabado	*Brillante o mate*
Dilución	*Diluyente laca / Mineral Turpentine*
Sólidos por volumen	*34%*
Rendimiento teórico	*30m2 a1 mano dependiendo la superficie*

INSTRUCCIONES PARA EL USO

La superficie debe estar libre de grasas, aceite, polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
Si la Superficie a pintar esta con pintura antigua remuévala usando removedor de pintura. Lave la superficie con agua y deje secar.
Aplique 2 a 3 manos de ***ESMALTE & ANTICORROSIVO 2-1*** *para obtener un cubrimiento y acabado perfecto dejando un intervalo entre capas de 10 a 15 minutos.*

NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un rigoroso control de calidad, para pintores; no es de nuestra responsabilidad el uso inadecuado o inhabilidad en la aplicación.

PRESENTACION

Tanque - Caneca - Galón