

EPOCOAT 1100 TRANSPARENTE

RECUBRIMIENTO-EPÓXICO-MODIFICADO

EPOCOAT 1100 Transparente, formulado principalmente con resinas epóxicas, es un recubrimiento con excelente resistencia química, abrasión e impacto; libre de solventes con espesor de película fácil de manejar para un acabado impecable.

Usos

Usado en interiores de plantas químicas, oficinas, hospitales, laboratorios, showrooms, decoración en general, etc

Aplicación

1. Preparación de Superficie

Eliminar de la superficie contaminantes como partículas de cemento, polvo, aceite, humedad, etc.

2. Condiciones Ambientales

Temperatura del Aire : 10~35°C

Temperatura de la Superficie : 5~30°C (al menos 3°C por encima del punto de rocío) Humedad Relativa : hasta 80%

3. Equipo de Aplicación

Rastrillo, Llana

4. Precauciones

- 1) Observar el ratio de mezcla y agitarlo uniformemente con mezclador eléctrico por 3~5 minutos antes de usar (Utilice mezclador eléctrico de al menos 1000RPM, 500W)
- 2) Evite contacto con piel y ojos.
- 3) Mantenga ventilación adecuada durante la aplicación.
- 4) Utilice el producto dentro del tiempo de vida útil de la mezcla (25°C, 20min)
- 5) Utilice espesores no mayor a 2 mm en cada capa.
- 6) No utilice Epocoat 1100 si la superficie está caliente.
- 7) Si antes del secado definitivo, hubiese contacto con agua, humedad, alcohol; podría haber decoloración, pérdida de brillo, entre otros efectos.
- 8) En caso de aplicar Epocoat 1100 en exteriores, la superficie sufrirá amarillamiento.
- 9) No mezclar con otras pinturas.

6. Sistema Modelo

Primer : EPOCOAT PRIMER

Datos Físicos

Acabado	Brillante
Color	Transparente
Aplicar sobre	mortero, concreto
Componentes	2
Mix- ratio (Vol)	parte A : parte B = 3 : 1
Sólidos(%)	96± 3%
Espesor Recomendado	1~ 2mm
Manos	1
Rendimiento Teórico	1.5 L/ m ² 1.63 kg/ m ² (D.F.T. 1.5mm) Considere desperdicio por aplicación y superficies irregulares
Tiempo Secado(25°C)	48 horas
Pot life(25°C)	20 min
Repinte(25°C)	1~ 3 días
Thinner	No utilizar
Limpieza	EPOCOAT 1000 Thinner
Vida útil	12 meses (Almacenado a 5~ 35°C)
Empaque	16L(A:B=12L:4L)